Características

- MATERIAL: WOOD PLASTIC COMPOSITE E PELÍCULA A BASE DE POLIOLEFINA, REVESTIDO COM TNT NO VERSO

Acabamentos

BRANCO

Aplicação

- PARA APLICAÇÃO USE COLA DE DISPERSÃO A BASE DE PVA E EVA, PARA COMPONENTES MAIORES RECOMENDAMOS SISTEMAS DE COLAGEM QUE NÃO CONTENHAM ÁGUA, POR EXEMPLO, COLAS TERMOFUNDÍVEISA BASE DE PUR

Limpeza

- DEVERÃO SER USADOS PRODUTOS DE LIMPEZA SUAVES E QUE NÃO CONTENHAM COMPONENTES ABRASIVOS, SE HOUVER DÚVIDA EM RELAÇÃO AO PRODUTO A SER APLICADO, FAZER UM TESTE EM UMA PEQUENA ÁREA

Pintura

- PARA PINTAR A SUPERFÍCIE NA COR DESEJADA RECOMENDAMOS TINTAS A BASE DE ÁGUA E O USO DE UMA PISTOLA COM COMPRESSOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Característica	Norma de ensaio / Método de teste	Valores / Tolerâncias
Espessura	Sensor	aprox. 2,40 mm
Peso de superfície total		1.760 g/m2 (+/- 100 g)
Peso de superfície velo		40 - 50 g/m2
Densidade	ISO 1183	1,08 - 1,14 g/cm3
Resistência química	DIN EN 12720, 1997-10 (substâncias de teste e tempo de exposição em conformidade com a norma DIN 68861/1, 2001-04)	Versão pintada
Resistência à água	Armazenamento em água de 4 dias	Longitudinal máx. - 0,20 % transversal máx. 0,20 %
Coeficiente de dilatação térmica longitudinal	Δt = 50°C	máx. 1,5 mm por cada 1 m comprimento
Resistência à luz	DIN EN ISO 4892-2, 2006-06 DIN EN ISO 105 B 02, 2002-07	Versão pintada: > 5 (escala Wollblau)
Dimensão da chapa		Largura: 1.300 mm Comprimento: 2.600mm